

## Odtłuszczacz do betonu

*Odtłuszczacz WEBAC BE stosuje się do podłoży mineralnych przeciw zanieczyszczeniom hydrofobowym (odpychającym wodę, np. oleje/ tłuszcze) i hydrofilowym (absorbującym wodę, np. zasoleniom, zakwaszeniom).*

### Obszary zastosowań

- czyszczenie powierzchni betonów lub elementów murowanych z:
  - większych lub uporczywych zanieczyszczeń, np.
    - a) olejów przepalonych lub innych olejów przemysłowych
    - b) tłuszczów i olejów gastronomicznych
  - zasoleń pochodzących z budynków gospodarczych
  - zakwaszonych podłoży

### Właściwości specjalne

- ekstremalnie dobra penetracja
- głęboko wnikający
- łatwo się zmywa za pomocą wody



### Przerabianie

- środek jest w formie gotowej do przerabiania
- materiał wcierać w podłoże za pomocą szczotki, odczekać odpowiednią ilość czasu, następnie powierzchnie zmyć za pomocą wody i odessać odkurzaczem
- przy uporczywych zanieczyszczeniach, w przypadku konieczności używać wielokrotnie
- odtłuszczona powierzchnia może zostać zagruntowana za pomocą WEBAC 4270/ WEBAC 4270T



### Bezpieczeństwo pracy

Podczas przerabiania produktu WEBAC BE należy przestrzegać przepisów branżowych oraz zaleceń zawartych w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. Zgodnie z dyrektywą UE 1907/2006, Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej musi być dostępna dla wszystkich osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy, ochronę zdrowia oraz przerabianie materiału. Dalsze informacje zamieszczone są w Karcie informacyjnej „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” w katalogu produktów WEBAC lub na stronie [www.webac.pl](http://www.webac.pl)



### Utylizacja odpadów.

Puste opakowania mogą być utylizowane przez odpowiednie organizacje odzysku. Nie ma możliwości zwrotu opakowań producentowi i sprzedawcy. Szczegółowe wskazówki zamieszczone są w osobnej karcie informacyjnej „Wskazówki dotyczące utylizacji i zwrotu opakowań WEBAC” oraz w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Środek czyszczący

**WEBAC® BE**

## Odtłuszczacz do betonu

### Przykłady zastosowań

Znaczenie symboli ► katalog Produktów WEBAC  
lub [www.webac.pl](http://www.webac.pl)



Czyszczenie zaolejonych podłoży

**WEBAC®**

**WEBAC Sp. z o.o.**  
ul. Wał Miedzeszyński 646  
03-994 Warszawa  
tel./fax 22 672 04 76  
22 616 04 76

[webac@webac.pl](mailto:webac@webac.pl)

[www.webac.pl](http://www.webac.pl)

Parametry techniczne	Wartości
Gęstość +23°C (ISO 2811)	1,0 g/cm <sup>3</sup>
Lepkość (Badanie WEBAC zgodnie z ISO 3219)	30 mPas
Temperatura przerabiania	> 5°C
Scenariusze zagrożeń wg. REACH	Opracowany z normami branżowymi
Przerabianie	Wetrzeć szczotką/ zmyć wodą / odessać (odkurzaczem)
Jednotski opakowawcze	1 kg
Składowanie	<ul style="list-style-type: none"><li>• pomiędzy +5 °C a +30 °C</li><li>• chronić przed wilgocią</li><li>• w oryginalnie zamkniętych opakowaniach</li></ul>

Podane wielkości zostały uzyskane w laboratorium. Mogą być zmienione w zależności od warunków panujących w miejscu pracy.

### Karta techniczna

WEBAC BE; XII/2017  
str. 2/2

Niniejsza Karta Techniczna jest zgodna z aktualnym stanem naszej wiedzy i doświadczeń. Zawarte w niej informacje jak też objaśnienia naszych doradców są niewiążące. Ze względu na to, iż nie znane są nam chemiczne, fizyczne i techniczne uwarunkowania konkretnego zastosowania, zawarte w Karcie Technicznej informacje nie zwalniają użytkownika produktu z przeprowadzenia własnych badań i prób pod względem przydatności do określonego celu w konkretnych warunkach. Dane zawarte w Karcie Technicznej nie stanowią tym samym gwarancji przydatności do określonego celu. Za przestrzeganie przepisów i wymogów w zakresie stosowania odpowiedzialny jest użytkownik produktu